

## decotric Wasser-Dicht

Faserverstärkte, dauerelastische Dichtungsmasse zum dauerhaften Abdichten gegen eindringendes Wasser.

**Anwendungsbereich:** decotric Wasser-Dicht eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten, auch nassen Stellen auf Dächern, Wänden, Terrassen, Mauerwerk usw. decotric Wasser-Dicht haftet auf allen üblichen Materialien, die im Baubereich eingesetzt werden, wie z.B. Bitumen, Dachziegel, Dachpappe, Aluminium, Kupfer, Zink, Beton, Ziegel, Fliesen, Holz u.a. Rissüberbrückend bis max. 10mm und sofort wasserdicht – bei jedem Wetter. Nicht geeignet für Styropor.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Modifizierte Alkydharze, Syntetikfasern, Füllstoffe, Lösungsmittel und Hilfsmittel
Dichte:	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Farbton:	grau
Verbrauch:	1,5 kg/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Schmutz, loses Mauerwerk, Moos und anderen Bewuchs mechanisch entfernen. Nicht tragfähige Untergründe - wie z.B. sandender, mürber Putz - müssen mit decotric Tiefengrund LF oder LH grundiert werden.

**Verarbeitung:** decotric Wasser-Dicht ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Die Verarbeitung kann mit einem Pinsel oder einem Spachtel erfolgen. Bei der Verarbeitung muss darauf geachtet werden, dass die Oberfläche geschlossen ist und eine min. Schichtstärke von 2 mm erreicht wird. Erfolgt die Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder bei schlechten Witterungsverhältnissen (tiefe Temperaturen, Regen usw.), muss nach spätestens einer Woche ein zweiter Auftrag erfolgen. Ein Überstreichen mit Acryllacken ist nach 12 - 24 Stunden (je nach Witterung) möglich.

Nicht unter - 5° C oder über + 35° C Untergrundtemperatur verarbeiten. Die Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit decotric Pinselreiniger reinigen.

### Wichtige Hinweise:



**ACHTUNG**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern halten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.

Enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwer (<0,1%)

#### ADR/GGVSEB

UN 1866; Klasse 3; VG III; LQ7

Unterliegt nicht der ADR aufgrund Kapitel 2.2.3.1.5.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de)

**Lagerung:** Gebinde gut verschlossen und kühl lagern. Von Zündquellen fernhalten.

**Gebindegrößen:**

Blechdose	à 375 ml	4007955128014
Blechdose	à 750 ml	4007955128021

#### **Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.