

decoplast Flächen- und Fliesenspachtel V30

Hoch kunstharzvergütete Zementspachtelmasse zum Spachteln auf Dispersionsystemen sowie auf mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:

decoplast V30 eignet sich hervorragend zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Dispersionsuntergründen (wie Kunstharzputzen, Dispersion- und Fassadenanstrichen) und allen mineralischen Untergründen – wie z. B. Fassaden, Wand- und Deckenflächen aus Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Ziegel u. ä. Nicht geeignet zum Überspachteln von elastischen Untergründen.

Eigenschaften:

- für innen und außen
- hoch kunstharzvergütet
- optimale Haftung auch auf Dispersionsuntergründen
- ideal zum Überspachteln von Fliesen, Ölsockeln und ähnlichen, nicht saugenden Untergründen
- auf Null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten
- faserverstärkt – weiß

Technische Daten:

Rohstoffbasis: weißer Spezialzement, Kunstharzpulver, Additive
 Dichte: ca. 0,9 g/cm³
 pH-Wert: ca. 12
 GISCODE für Beschichtungsstoffe: ZP1

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Glatte und nicht saugende Untergründe – wie Fliesen und Ölsockel – gründlich reinigen und entfetten, z. B. mit decotric Anlauger. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Ansatz:

2,5 Raumteile decoplast V30 in 1 Raumteil kaltes, klares Wasser einstreuen (z. B. 1 kg decoplast V30 in 400 ml Wasser bzw. 5 kg decoplast V30 in 2 l Wasser). Kräftig umrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht.

Verarbeitung:

Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Eventuelle Unebenheiten können feucht geglättet oder abgefilzt werden.

Folgearbeiten:

Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Je nach Auftragsstärke, Untergrund und Umgebungstemperatur beträgt die Trockenzeit ca. 24 Stunden. Die Spachtelschicht nicht flutieren und nicht mit Reinsilikat-, Kalk- und Zementfarben überstreichen. Bei vollflächigen Spachtelungen ist vor nachfolgenden Tapezier- und Anstricharbeiten eine Grundierung nicht erforderlich. Bei Ausbesserungsarbeiten die unterschiedliche Saugfähigkeit und Alkalität berücksichtigen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung von Zementuntergründen sind unbedingt zu beachten.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung und Entsorgung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 06 02 99.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
033102001	4007955331025	5 kg
033104001	4007955331049	25 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.