

Alpina Holzrenovier-Grund

Holz-Grundierung für Außen

Alpina Holzrenovier-Grund mit hoher Deckkraft. Hellt fleckiges und dunkles Holz auf.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Alpina Holzrenovier-Grund lässt stark verwitterte Holzoberflächen im Außenbereich neu erstrahlen. Aufgrund ihrer hohen Pigmentierung deckt diese Grundierung fleckiges, dunkles Holz äußerst zuverlässig ab und schafft somit einen neuen, hellen, gleichmäßigen Untergrund. Der nachfolgende, mit dem Pinsel aufgebrauchte Lasur-Anstrich schafft eine holzähnliche Optik. Alpina Holzrenovier-Grund ist tropfgehemmt und lässt sich leicht verarbeiten. Für Weich- und Harthölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt, wie z. B. Zäune, Tore, Pergolen, Gartenhäuser, Carports, Fassaden, Balkone etc.

Eigenschaften:

Aus Alt mach Neu. Für stark verwitterte Oberflächen. Hohe Deckkraft. Tropfgehemmt.

Dichte:

ca. 0,98 g/cm³.

Glanzgrad:

Seidenmatt.

Farbton:

Beige.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 64359-81-5), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Alkydharz, Leinöl, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Silikate, Bariumsulfat, Aliphaten, Ester, Glykole, Additive, Filmschutzmittel.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 370 g/l VOC.

GISCODE: BSL40

Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Lagerung:

Kühl, aber nicht unter + 5 °C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei der Altfarben-Sammelstelle abgeben, eingetrocknete Reste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.



Anstrichaufbau:

Erstanstrich von rohem Holz im Außenbereich mit Alpina Holzschutz-Grund. Alpina Holzrenovier-Grund gut aufrühren und mit einem flachen Borstenpinsel in Holzmaserrichtung mindestens 1 x unverdünnt satt auftragen. An Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1 x zusätzlich behandeln. Zwischen den Arbeitsgängen die Trocknungszeiten einhalten. Die Oberfläche mit feinem Schleifpapier anrauen. Getrockneten Alpina Holzrenovier-Grund vor dem Schlussanstrich gut anschleifen. Schlussanstrich: zweimalige Beschichtung mit Alpina Holz-Lasuren für Außen oder Alpina Wetterschutz-Farbe.

Reichweite:

80–120 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca. 9 m².

Trocknungszeiten:

Bei 20 °C nach 12–16 Stunden überstreichbar. Nach 24 Stunden durchgetrocknet.

Werkzeuge/Temperatur:

Alpina Holzrenovier-Grund gut aufrühren. Mit Pinsel satt auftragen. Nicht unter 5 °C (Umluft und Untergrund) verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Vergraute oder verschmutzte Holzoberflächen mit Alpina Terrassen-Reiniger vorbehandeln.

Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Sonst Holz nur säubern. Stets Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen und reinigen. Mit Alpina Holzschutz-Grund grundieren. Zweimalige Beschichtung mit Alpina Holz-Lasuren für Außen oder Alpina Wetterschutz-Farbe.

Technische Information Nr. 21706 · Stand: April 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220
Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de