

decofill außen

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:

decofill außen eignet sich hervorragend zum Ausfüllen von Rissen und Löchern, zum Glätten unebener Untergründe. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie z. B. Beton, Kalk-, Zement- und Gipsputz, Porenbeton, Estrich, Ziegel u. ä. Die Spachtelmasse ist witterungs- und feuchtigkeitsbeständig und eignet sich bestens für Reparaturarbeiten an Fassaden und in Feuchträumen.

Eigenschaften:

- kein Reißen, kein Einsinken
- witterungs- und wasserbeständig
- wasserdampfdurchlässig
- ca. 4 – 5 Stunden verarbeitungsfähig
- für außen
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, Kunstharzpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive
 Schüttgewicht: ca. 1,35 g/cm³
 pH-Wert: 12 - 13
 Ansatzverhältnis: 2,5 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser
 (z.B. 1 kg Pulver auf 300 ml Wasser)
 Verarbeitungszeit: 4 – 5 Stunden

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

2,5 Raumteile decofill außen in 1 Raumteil sauberes, kaltes Wasser einstreuen und klumpenfrei einrühren. Die angerührte Spachtelmasse ist ca. 4 – 5 Std. verarbeitungsfähig. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementhaltiger Untergründe sind unbedingt zu beachten (z. B. mit Olafirn fluatieren).

Verbrauch:

1,2 kg Pulver für 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke

Lagerung:

Trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise:



Gefahr

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält: Portlandzement

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 06 02 99 entsorgt werden. Durchgehärtete Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 17 01 01 entsorgen.

Artikel-Nr.:

003102001 1 kg Faltschachtel
 003103001 5 kg Papiertüte



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.