



TOPOIL Öl-Wachs-Anstrich



3028 Farblos
seidenmatt



3058 Farblos
matt



3061 Akazie
matt



3068 Natural
matt



3037 Weiß
seidenmatt



3038 Terra
seidenmatt



3039 Graphit
seidenmatt



1 ANSTRICH

Produktbeschreibung:

Farblose oder transparente Öl-Wachs Kombination zur Behandlung von Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz. Osmo TopOil ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Osmo TopOil ist ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz (z. B. Küchenarbeitsplatten, Schreibtische, Regale, etc.) im Innenbereich. Ebenfalls geeignet für Kork und OSB.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl) und Wachse, Paraffine, bleifreie Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,92-0,97 g/cm³

Viskosität: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte). Osmo TopOil ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich schütteln. Alte offeneporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Möbel und Arbeitsplatten P150-240 (je nach Holzart). Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:

Erster Auftrag mit der Mikrofaserrolle, dem Flächenstreicher oder mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies. Bei guter Belüftung ca. 8-10 Stunden trocknen lassen. Zweiter Auftrag mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies



oder einem fusselfreien Lappen. Im Renovierungsfall reicht ein einmaliges Nachölen mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies oder einem fusselfreien Lappen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 8-10 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:
Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 24 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:
Das TopOil 3058 Farblos verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das TopOil 3068 Natural wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das TopOil 3068 Natural als leicht weiß gekälkte Oberfläche sichtbar. Die weiteren pigmentierten Varianten des transparentfarbigen TopOil verleihen dem Holz einen edlen Charakter. Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerung. Im Schrankinneren und Schubladen nur 1 x dünn mit einem Lappen aufbringen und bei guter Belüftung trocknen lassen. Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, kann die Oberfläche durch Polieren mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (auch als Spray) aufpoliert werden. Oberflächen, die mit Osmo TopOil behandelt sind, können problemlos feucht gereinigt werden (Wasser mit Osmo Wisch-Fix oder Osmo Spray Cleaner), tro-

cken nachwischen. Zum Entfernen hartnäckiger Flecken das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel einsetzen, welches gleichzeitig reinigt und regeneriert.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
3028 Farblos seidenmatt
3058 Farblos matt
3061 Akazie matt
3068 Natural matt
3037 Weiß seidenmatt
3038 Terra seidenmatt
3039 Graphit seidenmatt

Gebindegrößen:
0,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 02/22