

DANZ Fassadenfarbe ist eine wasserverdünnbare Kunstharz-Dispersionsfarbe für innen und außen.

- ▲ weiß, scheuerbeständig, sehr gut deckend
- ▲ matt, wetterbeständig, diffusionsfähig, vergilbungsfrei

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 2
 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
 Glanzgrad: matt
 Maximale Korngröße: fein

Anwendungsbereich:

Spezialfarbe für vergilbungsfreie, alkali- und alterungsbeständige Fassadenanstriche. Darüber hinaus als Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten. Auch für haftfeste Dispersionsputze und Tapeten geeignet.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit DANZ Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. DANZ Fassadenfarbe gut aufrühren, eventuell als Voranstrich bis 20% mit Wasser verdünnt und als Schlussanstrich unverdünnt verwenden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag

Spritzwinkel: 50°
 Düse: 0,023 – 0,027
 Spritzdruck: 120 – 180 bar

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
 (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010)
 VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone /Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker:
 Tel. 49 34144655-0

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden

Verbrauch:

je nach Untergrund ▶ ab 150 ml/m²

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Bestellnummer:

151556	110	x	2,5 l	PE-Eimer
151570	40	x	10,0 l	PE-Eimer