

# decotric Dach- und Sockelfarbe

Witterungsbeständige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Dispersionsfarbe in 11 Farbtönen für den Innen- und Außenbereich

**Anwendungsbereich:**

Eignet sich zum Beschichten von Dachziegeln, Faserzementdächern (z. B. Eternit), Putz, Beton, Mauerwerk u. ä. mineralischen Untergründen.

**Eigenschaften:**

- scheuerbeständig
- lösungsmittelfrei, emissionsarm und atmungsaktiv
- Untergrundstruktur bleibt erhalten
- ergibt matte Anstrichoberflächen
- wasserverdünnbar
- untereinander und mit weißer Fassadenfarbe mischbar

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Wässrige Kunstharzdispersion, Wasser, Füllstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel und Additive
Dichte:	ca. 1,40 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8,5
Glanzgrad:	matt nach DIN 53778
Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13300:	Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20

**Untergrundvorbereitung:**

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche mit decotric Algen- und Schimmel-STOP reinigen.

**Verwendung als Dachfarbe:**

Die Fläche mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln. Erst nach vollständiger Durchtrocknung der Grundierung (je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 12 – 24 Stunden) die Farbe auftragen.

**Verwendung als Sockelfarbe:**

Wichtige Voraussetzung für die Haltbarkeit des Anstriches ist, dass der Sockel gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich und von innen geschützt ist. Stark saugende und sandende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

**Verarbeitung:**

Die Farbe ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder handelsüblichen Airless-Geräten verarbeitet werden. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach Durchtrocknung des Erstanstriches die Farbe je nach Bedarf ein- bis zweimal unverdünnt auftragen. Die Dach- und Sockelfarben sind untereinander und mit weißen Fassadenfarben mischbar. Für die Beschichtung von Dächern nur im Vollton verarbeiten.

**Verbrauch:**

1 l reicht für ca. 6 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich.

**Wichtige Hinweise:**

Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

**Lagerung und Entsorgung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 01 12.

**Gebindegrößen:**

PE-Eimer	2,5 l
PE-Eimer	5 l



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.